



TEGERA® 184A



Zjistit více

VYVÝŠENÉ KOSOČTVERCE PRO DOBRÝ ÚCHOP

Všestranné klasické nitrilové rukavice 0,21 mm/8,26 mil. Vynikající pro domácnost a schváleno k manipulaci s potravinami. Dobrá přilnavost díky zvýšenému kosočtvercovému vzoru a rukávu, který chrání oblečení. Bez latexu a ftalátů pro zabránění alergií. Rukavice lze používat s dotykovou obrazovkou, dobře padnou a jsou baleny v párech.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrý úchop

VLASTNOSTI

- Na ovládání dotykové obrazovky
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Vodotěsná
- Ochrana proti rozstříku chemikálií
- Bez ftalátů
- Neobsahuje latex

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Infekce, poleptání, kontakt s nečistotou, kontakt s chemikáliemi, kontakt s vlhkostí, kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, korozivní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Zemědělské práce, montážní práce, práce s chemickými technologiemi, úklid, dekontaminace, práce v rybářském průmyslu, manipulace s jídlem, manipulace s potravinami, práce v hotelech a restauracích, kuchyňské práce, laboratorní práce, stříkání barev, natírání, práce v petrochemickém průmyslu, opravářské práce, asanace, kladení krytin

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce, Rukavice odolné proti chemikáliím

KATEGORIE Cat. III

TLOUŠŤKA 0,21 mm

DÉLKA 300 mm

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Reliéfní kosočtverečná textura úchopové části

BARVA Modrá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 10/100

AQL 1.5

TYPY BALENÍ Sáček s eurovýsekem

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

PLNĚNÍ NOREM

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003 +A1:2009

VLASTNOSTI



Na ovládání dotykové obrazovky



Vodotěsná



Chemická ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	J	K	L	O	P	T
Úroveň permeace	6	6	2	4	6	6
Degradace v %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com