



Vhodné pre prácu vo
vlhkom prostredí, kde je
nevyhnutné pohodlie a
dobré uchopenie.
Špeciálne navrhnuté pre
rybársky priemysel.

TEGERA® 8163



Zistiť viac

RYBÁROV NAJLEPŠÍ PRIATEĽ - ORANŽOVÁ

Táto vysoko odolná rukavica 1,3 mm z prírodného latexu ponúka vysokú úroveň ochrany a dobrú flexibilitu. Bavlnená podšívka vytvára komfort a vzor na rukách zaisťuje obzvlášť dobrý úchop. Rukavice sú extra dlhé a sú dostupné v dvoch farbách, oranžovej a modrej. Pre modrú zvolte 8162.

VLASTNOSTI

- Pružné
- Odolné
- Dobrý úchop
- Pohodlné

FUNKCIE

- Nepremokavé
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odoláva kontaktnému teplu do 250 °C
- Tvarované zakrivenie prstov
- Odolné voči oleju a mazivám

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia spôsobené teplom, kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Mokrú prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Rybolov, práca v rybárskom priemysle, manipulácia s jedlom, manipulácia s potravinami, práca s horúcimi materiálmi, práca na mori, sanitácia

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Spracovanie potravín

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice odolné voči chemikáliám - Všeobecná ochrana, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. III

HRúbKA 1.3 mm

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna, Prepletené

DĽžKA 350 mm

OBRAtnosŤ 5

DIZAJN ŰCHOPU Zvrásnený vzorec Űchopu

FARBA Oranžová

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 6/36

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MÁČANIE Úplne máčané

MATERIÁL MÁČANIA Latex

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Bavlna

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Prírodný latex

SÚLAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIE



Nepremokavé



Odoláva vetru



Všeobecná ochrana

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	A	K	L	P	T
Úroveň presiaknutia	3	6	3	6	6
% degradácia	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com